


接合具 / グルードインロッド (GIR)

集成材 / スギ / E65-F225 / 210 × 300 / GIR 2本 (埋め込み長さ 280mm) / 繊維直交方向

● 姿図・寸法



【使用材料】

母材：210mm × 1800mm × 300mm (集成材 スギ E65-F225)

接合具：ホームコネクター SL-400 φ 24

接着剤：エポキシ樹脂接着剤 ((株) ホームコネクター：AHC-E)

● 適用条件

本実験結果およびそれから導かれる各値をそのまま利用できるのは、接合具に純粋な引張力のみが作用する場合である。

● 概要

210mm × 1800mm × 300mm のスギ集成材に φ 24mm の接合具 2本を繊維直交方向に 280mm 埋め込み、エポキシ系接着剤を注入した試験体である。接合具 2本は繊維平行方向に並べて配置。加力は単調引張。

● 接合具 (メーカー、入手方法等)

製造：(株) ホームコネクター、販売：(株) スクリムテック

● 問い合わせ先

URL http://www.scrimtec.co.jp/seihin/h_1.html

● 理論式


$$P_{\max} = A_S F_S \quad - (1)$$

A_S : 有効せん断面積 (mm²)

F_S : 接着剤の付着強度 (N/mm²)

$$A_S = \pi R_h L$$

R_h : せん断力の負担領域の直径 (先孔径と同じとする)



接合具 / グルードインロッド GIR

集成材 / スギ / E65-F225 / 210 × 300 / GIR 2本 (埋め込み長さ 280mm) / 繊維直交方向

●モデル化


許容応力度設計に用いる弾性解析範囲では、下記初期剛性をバネ定数とする引張バネとしてモデル化できる。

●特性値

試験体	初期剛性 K		最大耐力 Pmax		Pmax 時変位		2/3Pmax		2/3Pmax 時変位		短期基準耐力 T ₀ (kN)
	(kN/mm)	平均値 (kN/mm)	Pmax (kN)	平均値 (kN)	(mm)	平均値 (mm)	(kN)	平均値 (kN)	(mm)	平均値 (mm)	
No. 1	198.95	210.97	230.06	219.21	1.807	1.78	153.37	146.14	0.833	0.80	125.74
No. 2	188.74		216.24		1.998		144.16		0.856		
No. 3	245.22		211.34		1.547		140.89		0.723		

※ここでの初期剛性は、それぞれの荷重-変位関係における最大耐力の 0.1 倍と 0.4 倍の点を結んだ直線の傾きとした。また、荷重-変形関係より顕著な降伏性状がみられないため、短期基準耐力 T₀ は最大耐力 Pmax の 2/3 の値にばらつき係数を乗じて算出した。

●荷重-変形関係



●破壊性状

破壊性状は、すべての試験体で接合具間の母材を伴い、2本の接合具が一体となって抜ける木破であった。

